

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY C1T

KREISEL Slovensko s.r.o.

Oblasť použitia: Tixotropné, vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie keramických dlaždíc, dosiek, mozaík vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Vlastnosti: • Vodoodolné

Spracovanie:


Technické údaje

Číslo výrobku	2000955624
Druh obalu	
Množstvo v balení	25 kg/balenie
Množstvo na paletu	48 kusov/paleta
Spotreba	cca 2 – 3 kg/m ²
Zrornosť	0 - 0,5 mm
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.
Prídržnosť	≥ 0,5 N/mm
Čas zretia	10 min
Spotreba vody	cca 5,5 l/balenie
Vykonávanie ďalších realizačných prác	24 hod
Zaťažiteľnosť	7 dní
Označenie lepidla (EN 12004)	C1 T
Čas spracovateľnosti	cca 180 min
Otvorený čas lepenia (EN 1346)	20 min
Teplota podkladu	5 - 25 °C

Materiálové zloženie:

- Cement
- Triedené piesky
- Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
- Minerálny

Vytvrdnutie výrobku: Hydratácia

Podmienky spracovania: Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.
Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.

Podklad: Musí byť suchý, rovný a nosný, bez prachu, separačných vrstiev a nečistôt. Vhodné sú omietky podľa EN 998-1 CS II-IV, cementové potery a betón (minimálne 28 dní starý, s vlhkosťou max. 3 %). Potery na báze anhydritu sa musia pred obkladaním zbrúsiť. V závislosti od podkladu dbať na prípustnú zvyškovú vlhkosť.
Maximálna zvyšková vlhkosť v podklade: cementové potery 3%, anhydritové potery 0,5%, cementovo-sulfátové potery 1,8%, sadrové a vápenné omietky 1,0%.

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY C1T

KREISEL Slovensko s.r.o.

Príprava podkladu:	Silno a slabo nasiakavé podklady upraviť vhodným prípravkom. Nerovnosti prekračujúce rozsah tolerancie max. vrstvy lepidla musia byť vopred vyrovnané. Na podlahy použiť napr. EMPORIO Cementová nivelačná stierka. Vodou zaťažované priestory je nutné vopred izolovať hydroizolačným prípravkom. Podklad musí byť suchý, bez prachu a námrazy, nasiakavý, rovný, primerane drsný a nosný, bez výkvetov a separačných látok napr. olejov a mastnoty.
Príprava výrobku:	Obsah vreca zamiešať s vodou (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008) a elektrickým miešadlom na homogénnu zmes, po 5 minútach stáť ešte raz premiešať.
Spracovanie:	Cementové lepidlo naniesť hladkou stranou vhodnej zubovej stierky a opačnou stranou zubovej stierky (veľkosť zubov stierky sa volí tak, aby došlo k prilepeniu obkladačky k podkladu min. zo 65% plochy) podľa možnosti v jednom smere upraviť. Ak je požadované bezškárové uloženie obkladu a v obzvlášť namáhaných priestoroch musí sa použiť Floating-Buttering metóda nanášania lepidla (lepidlo sa nanáša na podklad aj na obkladací prvok). Nenanášať viac lepidla, ako je možné v priebehu otvoreného času pokryť obkladom. Do čistej nádoby s vodou nasypať suchú zmes, zamiešať elektrickým miešadlom na homogénnu zmes.
Pokyny k spracovaniu:	Obklad sa osadí posuvným pohybom do tenkého lôžka a počas 10 minút od osadenia sa môže ešte vo svojej polohe korigovať.
Kvalita:	Produkt sa kontinuálne kontroluje v laboratóriu.
Balenie:	V papierových vreciach odolných voči vlhkosti.
Skladovanie:	Skladovať v suchu a chlade na drevených paletách. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (max. 65 %). Doba skladovania: max. 12 mesiacov podľa nariadenia 1907/2006/ES a príloha XVII pri +20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu (Cr6+) od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzatvorenom obale. Dátum výroby je uvedený na obale.
Bezpečnosť práce:	Obsahuje cement. Je dráždivý. Maltová zmes dráždi oči a kožu. Nebezpečenstvo podráždenia pri styku s pokožkou - u citlivých osôb môže vyvolať alergické podráždenie kože. Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku je nutné tieto informácie dôkladne prečítať. Pri práci zabráňte styku malty s pokožkou a očami. Vdychovaniu prachu zabráňte používaním vhodných ochranných pomôcok. Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a v prípade potreby ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávať mimo dosahu detí! Pri zásahu očí vymývajte opatrne 10 - 15 minút veľkým množstvom vody, pri kontakte s pokožkou zoblečte kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade zdravotných ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Všeobecné informácie:	Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie uvedené v technickom liste predstavujú súčasný stav našich znalostí, vedomostí a praktických skúseností. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.